

**产品出厂检测报告**

类别：布基胶带		型号：D615	
胶带组成	离型剂	基材:PE、纱布	胶黏剂：热熔胶
性能指标：			
指标	单位	标准	检测标准
总厚度	μm	150±5%	GB/7125-1999
初粘性（滚球法）	钢球号	≥10	GB/4852-2002
180°剥离强度（对不锈钢板）	N/IN	≥12	GB/2792-1998
拉伸强度	N/IN	≥50	GB/7753-1987
耐温	60℃2H 不溢胶	60	GB/2792-1998
特性：柔软但具有强拉力，贴附力强，粘贴后不起翘，耐低温性能强，冬天不失粘,夏天不渗胶，胶带贴复在基材表面具有一定的抗水性			
用途：适用于管道，地毯拼接，防水，重物捆扎等。			
颜色：银灰、黑、彩色			
运输及储存： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象</li> <li>● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温</li> <li>● 在温度 20℃-30℃，湿度 50%-70% 条件下，保质期为 12 个月</li> </ul>			
使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染，勿将布基胶带放置与高温，或者太阳的地方爆晒或者放置于水中			
其他：符合欧盟 RoHS 指令要求			
备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。			
编制：陈日照	审核：许金章	批准：刘忠建	
发行日期：2017-03-31		版本：QM-JS	